

Маркировка ГОСТ 3647-80	Маркировка ISO-6344	Размер зерна, мкм	Применение
Крупнозернистая			
80 - Н	P22	800...1000	Черновая обработка поверхности, снятие заусенцев, ржавчины
63 - Н	P24	630...800	
50 - Н	P36	500...630	
40 - Н	P40	400...500	Грубые работы по дереву
32 - Н	P46	315...400	
25 - Н	P60	250...315	
20 - Н	P80	200...250	Сглаживание поверхности штукатурки, удаление волокон древесины
16 - Н	P90	160...200	
12 - Н	P100	125...160	
10 - Н	P120	100...125	
8 - Н	P150	80...100	Снятие старой краски, подготовка к шлифовке твердых пород и окончательная шлифовка мягких пород
6 - Н	P180	63...80	
Мелкозернистая			
5-Н, M63	P240	50...63	Финальная шлифовка твердых пород древесины, выравнивание перед покрасочными покрытиями
4-Н, 50M	P280	40...50	
M40/Н-3	P400	28...40	Шлифовка окончательного покрытия, выравнивание перед покраской, мокрая шлифовка
M28/Н-2	P600	20...28	
M20/Н-1	P1000	14...20	Шлифовка металла, пластика, керамики, мокрая
M14	P1200	10...14	Сверхтонкая шлифовка металлов, полировка до глянца
M10/Н-0	P1500	7...10	
M7/Н-01	P2000	5...7	
M5/Н-00	P2500	3...5	